

Poliolefinowa wielowarstwowa folia termokurczliwa



- **Wszechstronnego stosowania**
- **Sztywna, wytrzymała i przejrzysta**
- **Łatwa w użytkowaniu**

Zastosowanie : folia termokurczliwa o szerokim zakresie aplikacji, do pakowania środków spożywczych oraz wszelkich produktów domowego przemysłowych. Dobrze sprawdza się przy opakowaniach zbiorczych (tzw. wielosztuki)

Dostępność : półrękaw, taśma, mikroperforacja, Low Slip standard

Certyfikaty : ISO 9001:2015, COBRO Instytut Badawczy Opakowań – certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016, SQTS Szwajcaria certyfikat Nr.2017L13268/1

Kontakt z żywnością : Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, FRF≤1

Przechowywanie : -5°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji.

Zastrzeżenie : Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ μ	12	15	19	25
GĘSTOŚĆ g/cm ³	0,92			
WYDAJNOŚĆ m ² / Kg	91	73	58	44
SKURCZ 93°C	22	22	22	20
SKURCZ 120°C	55	55	55	50
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	120-2,5	120-2,5	120-2,5	120-2,5
Przen. pary wodnej WVTR g/m ² /24hr 35°/95%	17	15	12	9
Przenik. tlenu O ₂ Perm./1000 cm ³ /m ² /24hr	16	14	10	8
CZAS ZGRZEWU 200°C	0,3	0,3	0,4	0,6
DŁUGOŚĆ NAWÓJU TAŚMY m	3100	2500	2000	1500
DŁUGOŚĆ NAWÓJU PÓLRĘKAWA m	1550	1250	1000	750
SZEROKOŚĆ NAWOJU mm	Taśma 200 - 1600			
	Półrękaw 200 - 850			
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245			

PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świderska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl www.dekofilm.com.pl

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79