



- **Mocny i wytrzymały zgrzew**
- **Doskonałe właściwości mechaniczne**
- **Niezawodność i wysoka wydajność**

Zastosowanie : folia termokurczliwa o szerokim zakresie aplikacji, również do wymagających zastosowań. Wysoko wydajna i efektywna. doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne

Dostępność : półrękaw, taśma, mikroperforacja,

Certyfikaty : COBRO Instytut Badawczy Opakowań – certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016

Kontakt z żywnością : Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością FRF≤1

Przechowywanie : 0°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji.

Zastrzeżenie : Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ μ	9	12	15	19	25
GĘSTOŚĆ g/cm ³	0,92				
WYDAJNOŚĆ m ² / Kg	120	91	73	58	44
SKURCZ 93°C	32	22	22	22	20
SKURCZ 120°C	75	55	55	55	50
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	120-2	120-2,5	120-2,5	120-2,5	120-2,5
Przenik. pary wodnej WVTR g/m ² /24hr 35°/95%	30	17	15	12	9
O ² Perm./1000 cm ³ /m ² /24hr	20	16	14	10	8
CZAS ZGRZEWU 200°C	0,01	0,3	0,3	0,4	0,6
NAWÓJ TAŚMA m	4200	3100	2500	2000	1500
NAWÓJ PÓLRĘKAW m	2100	1550	1250	1000	750
SZEROKOŚĆ NAWOJU m	Taśma 200 - 1600				
	Półrękaw 200 - 850				
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245				

PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świdrska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl www.dekofilm.com.pl

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79