

DECOLINE DCL-X

sieciowana cross-Linked



Poliolefinowa wielowarstwowa folia termokurczliwa



- **Mocny i elastyczny zgrzew**
- **Wyjątkowa wytrzymałość na na przerwanie**
- **Większa odporność na przebicie**

Zastosowanie : przeznaczona do wymagających zastosowań, szczególnie do pakowanie produktów o ostrych krawędziach i nieregularnych kształtach. Elastyczny zgrzew Hot-Tack. Wyjątkowa wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie i przebicie

Dostępność : taśma, półrękaw, mikroperforacja,

Certyfikaty : COBRO Instytut Badawczy Opakowań – certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016

Kontakt z żywnością : Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością FRF≤1

Przechowywanie : 0°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji.

Zastrzeżenie : Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ μ	11	13	15	19
GĘSTOŚĆ g/cm ³	0,92			
WYDAJNOŚĆ m ² / Kg	100	84	73	58
SKURCZ 93°C	20	20	20	20
SKURCZ 120°C	65	65	65	65
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	112-2	112-2	112-2	112-2
Przenikanie pary wodnej WVTR g/m ² /24hr 35°/95%	29	24	20	15
Przenikanie tlenu O ² Perm./1000 cm ³ /m ² /24hr	16	14	12	10
CZAS ZGRZEWU 200°C	0,2	0,3	0,4	0,5
NAWÓJ TAŚMA m	3400	2900	2500	2000
NAWÓJ PÓLRĘKAW m	1700	1450	1250	1000
SZEROKOŚĆ NAWOJU mm	Taśma 200 - 1300			
	Półrękaw 200 - 700			
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245			

PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świdrska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl www.dekofilm.com.pl

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79