

DECOLINE® DCL-XF cross-linked Antyfog

Poliolefinowa sieciowana wielowarstwowa folia termokurczliwa



- Szybki i skuteczny efekt „Antyfog”
- Optymalna siła zgrzewu
- Doskonałe właściwości optyczne

Zastosowanie : folia termokurczliwa idealna do pakowania m.in. świeżych owoców i warzyw
efekt Antyfog – folia nie paruje od wewnętrznej strony opakowania, doskonały wygląd zapakowanego produktu, przejrzystość i połysk

Dostępność : półrekaw, taśma

Certyfikaty : ISO 9001:2015, COBRO Instytut Badawczy Opakowań – certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016, SQTS Szwajcaria Certyfikat Nr. 2017L31234/1

Kontakt z żywnością : Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością FRF≤1

Przechowywanie : -5°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 3 miesiące od daty produkcji

Zastrzeżenie : Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjnie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ μ	13	15
GĘSTOŚĆ g/cm ³	0,92	
WYDAJNOŚĆ m ² / Kg	84	73
SKURCZ 93°C	20	20
SKURCZ 120°C	65	65
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	112-2	112-3
Przenikanie pary wodnej WVTR g/m ² /24hr 35°/95%	24	20
Przenikanie tlenu O ² Perm./1000 cm ³ /m ² /24hr	14	9
CZAS ZGRZEWU 200°C	0,3	0,4
NAWÓJ TAŚMA m	2900	2500
NAWÓJ PÓLRĘKAW m	1450	1250
SZEROKOŚĆ NAWOJU mm	Taśma 200 - 1300	
	Półrekaw 200 - 700	
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245	

PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świdrska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl www.dekofilm.com.pl

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79