

# DECOLINE DCL-XS

## cross-linked Soft

Poliolefinowa wielowarstwowa folia termokurczliwa



- Niska siła obkurczania
- Dobre właściwości optyczne
- Brak efektu „falowania” produktu

**Zastosowanie :** przeznaczona do pakowania produktów cienkich i delikatnych narażonych na zgniecenie. Niska siła i temperatura obkurczania. Brak efektu „falowania” produktu. Doskonałe właściwości optyczne, wysoki połysk i przejrzystość

**Dostępność :** półrękaw, taśma, mikroperforacja,

**Certyfikaty :** ISO 9001:2015, COBRO Instytut Badawczy Opakowań– certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016

**Kontakt z żywnością :** Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością FRF≤1

**Przechowywanie :** -5°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji

**Zastrzeżenie :** Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ $\mu$	11	13	15
GĘSTOŚĆ g/cm <sup>3</sup>	0,92		
WYDAJNOŚĆ m <sup>2</sup> /Kg	100	84	73
SKURCZ 93°C	27	27	27
SKURCZ 120°C	70	70	70
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	120-2	120-2	120-2
Przenikanie pary wodnej WVTR g/m <sup>2</sup> /24hr 35°/95%	28	24	20
Przenikanie tlenu O <sub>2</sub> Perm./1000 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24hr	13	11	9
CZAS ZGRZEWU 200°C s.	0,1	0,2	0,3
NAWÓJ TAŚMA m	3400	2900	2500
NAWÓJ PÓLRĘKAW m	1700	1450	1250
SZEROKOŚĆ NAWOJU mm	Taśma 200 - 1300		
	Półrękaw 200 - 700		
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245		

### PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świdrska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: [dekofilm@dekofilm.com.pl](mailto:dekofilm@dekofilm.com.pl) [www.dekofilm.com.pl](http://www.dekofilm.com.pl)

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79