

Decoterm® PVC folia termokurczliwa do opakowań zbiorczych i jednostkowych wyrobów przemysłowych oraz żywności, nie mającej bezpośredniego kontaktu z tłuszczami oraz pakowania żywności dla której można zastosować współczynnik redukcji tłuszczu $FRF \geq 3$ np. owoce, warzywa, pieczywo, makarony, zioła czy przyprawy. Do pakowania ręcznego i półautomatycznego jako **STANDARD** oraz automatycznego jako **TWARDA**. Folia **Decoterm®** charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, doskonałą przezroczystością, bardzo dobrą charakterystyką zgrzewania i bardzo dobrą wytrzymałością na zrywanie.

TECHNICZNA KARTA PRODUKTU

WYMIARY ROLEK	TYP FOLII	Zakres tolerancji grubości folii +/-25%			
		15 µm	18 µm	20 µm	25 µm
DŁUGOŚĆ	PÓŁRĘKAW	750 m	650 m	600 m	450 m
	TAŚMA	1500 m	1300 m	1200 m	900 m
SZEROKOŚĆ	PÓŁRĘKAW	od 200 mm do 1100 mm (skok co 50 mm)			
	TAŚMA	od 200 do 1050 mm			
TUBA	wewnątrz 75 - 76 mm / zewnątrz 240 - 245 mm				
KOLOR	lekko niebieski - bezbarwny (transparentny) i lekko różowy				

Charakterystyka techniczna

WŁAŚCIWOŚCI FOLII	Metoda badania	jednostka	15 µm	18 µm	20 µm	25 µm
Gęstość	ASTM D 1505	g/cm ³	1.35 (1.295 - 1.400)			
Wydajność		m ² /kg	49.4	41.1	37.0	29.6
Obkurczanie w temp. 110°C	I.M.	%	35/35			
Zakres temperatur foliowania	I.M.	°C	ab 80 - bis 120°C			
Temperatura mięknięcia		°C	60			
Plastyczność		%	23			
Naprężenie przy zerwaniu	ASTM D 882	MPa	52 - 61			
Wydłużenie względne przy zrywaniu	ASTM D 882	%	94 - 117			
Twardość		°Shore	68 - 73			
Przechowywanie		°C	przechowywać w temp. 0°C max 20°C, z dala od wszelkich źródeł ciepła			

Zawartość metali ciężkich: **sprawozdanie z badań Nr. 259/2013** z 22.11.2013 wykonane przez Laboratorium Analityczne Mennica Metale Szlachetne S.A. Wynik badania: znikoma suma metali ciężkich Cd, Cr, Hg, Pb wynosi mniej niż 2,2 mg/kg czyli zdecydowanie poniżej dopuszczalnej granicy wykazanej w (EU) Dyrektywie Nr.10/2011 z 14 stycznia 2011 r.

Migracja globalna i specyficzna - Raport z badania **swiss quality testing services** z CH-8953 Dietikon i CH-1784 Courtepin w Szwajcarii - **Nr. 2014 L 39752** z 27.11.2014 i 2016 L 15934 z 25.05.2016 zgodnie z Dyrektywą (EU) Nr.10/2011 oraz Dyrektywą (EG) Nr.1935/2004 - wynik migracji globalnej i specyficznej, współczynnik dla folii termokurczliwej Decoterm® $FRF \geq 3$. Folia przeznaczona do pakowania środków spożywczych po zastosowaniu w/w współczynnika.

PACKAGING FILM

DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świderska 35

www.dekofilm.com.pl

Tel. +48 22 676 95 13

Fax. +48 22 814 26 08

E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl

VAT PL5241013679